

УДК 624.012.3.624.94

РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПОНОК ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ КОНСЕРВНОГО ЦЕХУ ТОВ "КУП'ЯНСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ"

РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПОНОК ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ КОНСЕРВНОГО ЦЕХУ ООО "КУПЯНСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ"

CALCULATION OF REINFORCED CONCRETE KEYS STRENGTH IN CANNING WORKSHOP "KUPIANSK CONSERVED MILK PLANT" RECONSTRUCTION

Рожко В.Н., к.т.н., доцент (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м.Полтава)

Рожко В.Н., к.т.н., доцент (Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка, г.Полтава)

Rozhko V.N., candidate of technical sciences, docent (Poltava national technical university named after Yuri Kondratyuk, Poltava)

Запропоновано інженерний метод розрахунку міцності шпонкових з'єднань при підсиленні залізобетонних згинальних елементів, що базується на варіаційному методі теорії пластичності бетону.

Предложен инженерный метод расчёта прочности шпоночных соединений при усилении железобетонных изгибаемых элементов, основанный на вариационном методе теории пластичности бетона.

This article proposed engineering method of estimate strength of reinforced concrete keys by strengthening of bending elements. This method is based on variable method of the theory of plasticity of concrete.

Ключові слова:

Бетон, підсилення, шпонка, пластичність.

Бетон, усиление, шпонка, пластичность.

Concrete, strengthening, key, plasticity.

Вступ. В серпні 2014 року співробітниками ПолНТУ було проведено обстеження технічного стану конструкцій консервного цеху ТОВ

"Куп'янський молочноконсервний комбінат" на предмет можливості збільшення навантаження на перекриття над першим поверхом внаслідок збільшення об'єму ємностей для молока. В ході інструментальних обстежень і повірочних розрахунків зроблено висновок про недостатню несучу здатність залізобетонного монолітного безбалкового перекриття та необхідність його підсилення. Із умов технологічного процесу варіант підсилення розвантажувальними фермами знизу не є прийнятним, тому було прийнято рішення підсилювати шляхом нарощування додаткового бетону зверху.

Постановка мети і задачі досліджень. При підсиленні згинальних залізобетонних будівельних конструкцій шляхом збільшення робочого перерізу елемента важливим моментом є забезпечення зчеплення між шарами старого і нового бетону. Несуча здатність збірно-монолітної конструкції залежить від міцності контактного шва, від виду контакту та ступеня його обробки. На практиці при бетонуванні зчеплення досягається шляхом ретельної підготовки поверхні, що є досить трудомістким процесом, а саме створення штучної шорсткості контактної поверхні у вигляді рифлення, виступів, випусків арматури, обробка контакту (очистка, піскоструйна обробка, хімічна обробка) і т.п. Варто зазначити, що перераховані заходи не завжди забезпечують достатнє зчеплення старого і нового бетону.



Рис. 1. Загальний вигляд монолітного безбалкового перекриття консервного цеху Куп'янського молочноконсервного комбінату

Відомий спосіб підсилення залізобетонних плит перекриття, при якому сумісна робота шарів старого і нового бетону забезпечуються за рахунок залізобетонних шпонок, що утворюються внаслідок бетонування заздалегідь пробитих отворів в плитах.




Рис. 2. Забезпечення сумісної роботи старого і нового бетону шляхом влаштування залізобетонних шпонок

Діюча нормативна методика розрахунку шпонок стиків [1, 2], не враховує всіх визначальних факторів міцності і не дозволяє оптимізувати конструкцію стиків. Запропоновані дослідниками залежності для визначення міцності шпонок носять, як правило, емпіричний характер, не є точними і мають вузьку область застосування.

Варіаційний метод теорії пластичності бетону [3], розроблений в ПолтНТУ, можна віднести до інженерних методів розрахунку, що приводять до простих залежностей, не потребують залучення складних комп'ютерних програм і можуть знайти широке використання в практиці проектування. У запропонованій методиці метою є визначення граничного навантаження, в таких випадках є доцільним використання більш простих моделей, які дозволяють успішно досягти поставленої мети [4, 5, 6, 7].

Міцність окремих шпонок. Розв'язання задачі міцності окремої залізобетонної шпонки виконується у такій послідовності. Використовується кінематично можлива схема руйнування зразка (рис. 2), що включає два диски. Диск I переміщується відносно диску II зі швидкістю $V (V_x, V_y)$. Диски розмежовані між собою поверхнею руйнування ABC (поверхнею розриву швидкостей). На площадці BC діють граничні нормальні σ_u та дотичні τ_u напруження, які визначаються згідно умови міцності бетону Баландіна – Генієва [4]. Площадку АВ вважаємо за головну з напруженнями розтягу $\sigma_u = f_{ctd}$.

Додатковою умовою при пошуках $q_u \rightarrow \min$ приймаємо умову рівноваги – рівності нулю суми моментів усіх зовнішніх та внутрішніх зусиль відносно осі, яка проходить через точку В: $\sum M_B = 0$.

Проведення експериментальних досліджень. Було виготовлено 4 зразки шпонкових стиків (табл. 1). Виготовлення зразків здійснювалося у два етапи із бетону двох різних класів. На першому етапі бетонувалися бокові частини стику бетоном більш високого класу з метою запобігання їхнього руйнування під час випробувань. У площині зрізу шпонки всіх зразків армувалися поперечними стержнями $2 \varnothing 8$ із арматури класу 240 С.




Рис. 4. Дослідні зразки в процесі виготовлення та випробування

Таблиця 1

Міцність дослідних зразків

Шифр зразка	Геометричні параметри зразка	f_{cs} МПа	f_{ct} МПа	A_{k_2} см ²	Граничне навантаження, V_u , кН	$R_{sh}^{test} = \frac{V_u}{A_{sh}}$ МПа
1	2	3	4	5	7	8
ШС-1-2		16,8	1,45	2×152	170	5,59
ШС-1-2а				2×150	150	5,0
ШС-1-2б		15,7	1,28	2×155	165	5,32
ШС-1-2в				2×147	135	4,6




Рис.5. Характер руйнування зразків

Порівняння теоретичної міцності шпонок з результатами дослідів. В результаті порівняння теоретичної та дослідної міцності шпонок стиків для 68 зразків [8, 9, 10, 11, 12, 13] отримані наступні статистичні дані: середнє арифметичне $\bar{x} = R_k^{test} / R_k^{calc} = 1,041$, середнє квадратичне $\sigma_{n-1} = 0,128$, коефіцієнт варіації $v = 12,3 \%$.

Отримані результати свідчать про близькість теоретичної міцності до експериментальної в широких межах зміни визначальних факторів. Виконані дослідження дозволяють отримати такі **висновки**:

1. На основі варіаційного методу теорії пластичності розв'язано задачу міцності для залізобетонної шпонки.
2. Запропонований метод розрахунку дозволяє враховувати армування, обидві характеристики міцності бетону f_{ct} , $f_{ct,cr}$.
3. Теоретична міцність шпонок добре погоджується з дослідною.

1. Инструкция по проектированию конструкций панельных жилых зданий. ВСН 72 - 77. - М.: Стройиздат, 1978. - 177 с. 2. Пособие по проектированию жилых зданий /ЦНИИЭП жилища Госкомархитектуры. Вып. 3. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85). - М.: Стройиздат, 1989. - 304 с. 3. Митрофанов В.П. Вариационный метод в теории идеальной пластичности бетона / В.П. Митрофанов // Строительная механика и расчет сооружений. - 1990. - №6. - С. 23-28. 4. Гениев Г.А. Теория пластичности бетона и железобетона / Г.А. Гениев, В.Н. Киссюк, Г.А. Тюпин. - М.: Стройиздат, 1974. - 316 с. 5. Митрофанов В.П. Напряженно-деформированное состояние, прочность и трещинообразование железобетонных элементов при попережном изгибе: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.01 / В.П. Митрофанов / ВЗИСИ. - М., 1982. - 41 с. 6. Погребной В.В. Прочность бетонных и железобетонных элементов при срезе: дис. ... на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.01 / В.В. Погребной / Полтав. гос. техн. ун-т им. Юрия Кондратюка. - Полтава, 2000. - 236 с. 7. Довженко О.О. Міцність бетонних та залізобетонних елементів при місцевому прикладанні стискуючого навантаження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.01 / О.О. Довженко; Полт. ИСИ - Полтава, 1993. - 20 с. 8. Бобришев П.Н. Влияние количества шпоночных связей на несущую способность образцов при сдвиге / П.Н. Бобришев // Сейсмостойкость зданий и инженерных сооружений. тр. ин-та. - М.: ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, 1970. - Вып. 14. - С. 148-154. 9. Бобришев П.Н. Прочность и деформации замоноличенных стыков силикатобетонных панелей при сдвиге / П.Н. Бобришев, А.В. Черкашин, В.И. Коноводченко // Прочность крупнопанельных и каменных конструкций. - М.: Стройиздат, 1972. - С. 149-162. 10. Железобетонные стены сейсмостойких зданий. Исследование и основы проектирования / [Г.И. Ашкинадзе, М.Е. Соколов, Л.Д. Мартынова и др.]; под ред. Г.И. Ашкинадзе и М.Е. Соколова. - М.: Стройиздат, 1988. - 504с. 11. Кваша В.Г. Ефективні конструктивно-технологічні рішення поширення і посилення автодорожніх мостів залізобетонною накладною плитою / В.Г. Кваша, П.М. Коваль, Ю.М. Собко // Проблеми теорії та практики будівництва: зб. наук. пр. - Полтава, 1994. - С. 119-130. 12. Araujo D.L. Strength of shear connection in composite bridges with precast decks using high performance concrete and shear-keys. / D.L. Araujo, M.K. El Debs // Materials and Structures. - 2005. - Vol 38. - №3. - P. 173-181. 13. Sami Hanna Megally, Pedro F. Silva, Frieder Seible. Seismic response of sacrificial shear keys in bridge abutments, Report No. SSRR-2001/23, Department of Structural Engineering University of California, San Diego La Jolla, California, May 2002; - 198 pp.